

STÜWADÄM

Suspension zur Verfüllung von Bohrlöchern

Das Material besteht aus einer Kalkmehl / Zement / Ton Kombination, und kann ohne Zugabe weiterer Komponenten mit Wasser angemischt werden.



Die empfohlene Dosierung für 1 m³ Suspension beträgt: 700 kg STÜWADÄM auf 700 Liter Wasser.
Die erzielte Suspensionsdichte liegt bei 1,4.
Lieferbar ist STÜWADÄM in 25 kg Säcken oder in Big Bags.

