

# STÜWAPRESS

## Abdichtungs-Fertigsuspension für den Brunnenbau

Um verschiedene Grundwasserstockwerke nach dem Durchteufen wieder gegeneinander abzutrennen, bietet STÜWAPRESS nach einer geringen Aushärtezeit eine sichere Abdichtung mit ausreichender Haftung zwischen Bohrlochwandung und Ausbaustrang.

Die empfohlene Dosierung für 1 m<sup>3</sup> Suspension beträgt: 665 kg STÜWAPRESS auf 775 kg Wasser. Die erzielte Suspensionsdichte liegt bei 1,44. Lieferbar ist STÜWAPRESS in 25 kg Säcken oder in Big Bags.



Dichtenkontrolle mittels Hydrometer

Das Material besteht aus einer Tonmehl / Zement Kombination, und kann ohne Zugabe weiterer Komponenten mit Wasser angemischt werden.



### Anmischung und Verpressung:

z. B. mittels Zwangsmischer & Schneckenpumpe

